



Ligeo PP netkaná textília pre široké použitie na stavbách

Materiál:

- Polypropylén

Použitie a výhody:

- spevňujúci funkcie – stabilizuje zemné teleso, svah apod.
- kalandrovanie (zažehlovanie) zamedzuje potrhaniu a namotávaní vlákien pri vrтанí

Návod na použitie:

Výrobok je vhodný na použitie v plochých strechách, pri zakladaní stavieb, pri budovaní násypov, svahov, tunelov a drenážnych systémov, skládok a pod. Zamedzuje styku vzájomne neznášateľných materiálov (napríklad penový polystyrén a PVC) alebo premiešaniu materiálov (napríklad štrk a piesok). Výrobok je odolný plesniam, baktériám a bežným chemikáliám, nemá negatívny vplyv na kvalitu pitnej vody. Geotextíliu je nutné zakryť do 1 dňa od položenia.

Balenie, skladovanie a transport:


Skladujte na suchom mieste. Je nutné vylúčiť extrémne teploty a najmä dlhodobé vystavenie slnečnému žiareniu.

Certifikace:

Výrobok je v zhode a nesie CE-značenie podľa noriem EN 13249, EN 13250:2000, EN 13251:2000, EN 13252:2000, EN 13253:2000, EN 13254:2000, EN 13255:2000, EN 13256:2000, EN 13257:2000, EN 13265

Technické údaje:

Vlastnosť	Typ 100 g/m ² kalandrovaná	Typ 150 g/m ² kalandrovaná	Typ 200 g/m ² kalandrovaná	Typ 300 g/m ² kalandrovaná	Typ 400 g/m ² kalandrovaná	Typ 500 g/m ² kalandrovaná
Plošná hmotnosť (EN ISO 9864) [g/m ²]	100 (+/- 10 %)	150 (+/- 10 %)	200 (+/- 10 %)	300 (+/- 10 %)	400 (+/- 10 %)	500 (+/- 10 %)
Hrúbka (EN ISO 9863-1) při 2 kPa [mm]:	0,6	1,0	1,0	1,2	1,8	3,0
Pevnosť v tahu (EN ISO 10319) [kN/m]						
- v pozdĺžnom smere	3,1	5,0	6,0	9,0	12,0	15,0
- v priečnom smere	2,2	6,0	7,0	11,0	14,0	17,0
Preťahnutie pri pretrhnutí (EN ISO 10319) [%]						
- v pozdĺžnom smere	40	50	50	50	50	50
- v priečnom smere	50	50	50	50	50	50
Odolnosť statickému pretrhnutiu (EN ISO 12236 - CBR) [N]	500	750	1000	1750	2000	2500
Odolnosť dynamickému pretrhnutiu (EN ISO 13433) [mm]:	46	44	27	17	12	6
Veľkosť otvorov, O _{90%} (EN ISO 12956) [µm]	-	-	-	-	-	-
Priepustnosť pre vodu při 50 mm vodného stĺpca (EN ISO 11058) [m/s]	-	-	-	-	-	-
Prúdenie vody v rovine (EN ISO 12958) při 20 kPa [l/m.s]	-	-	-	-	-	-
Odolnosť voči poveternostným vplyvom (EN 12224) [%]	Je nutné zakryť do 1 dňa od položenia. Predpokladaná životnosť je min. 5 rokov v prírodnej zemi s pH 4-9 a teplotou < 25°C					



Vydané 3. 1. 2023.

Aktualizáciou technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Deklarované hodnoty sa môžu mierne líšiť v rámci povolených výrobných tolerancií.

LIKOV SK s.r.o.

Na Hrebienku 5/1489, 811 02 Bratislava, Slovenská republika

Tel.: +421 37 321 44 51 E-mail: obchod@likov.sk

www.likov.sk