

# LifolTec H-PP kontakt

**LifolTec H-PP kontakt** je třívrstvá vysoce difúzní membrána pro pojistnou izolaci ve střešních konstrukcích

## Materiál:

- polypropylen

## Použití a výhody:

- vodotěsná a zároveň vysoce difúzní
- UV odolnost 7 týdnů
- chrání tepelnou izolaci proti vodě, sněhu, větru apod.
- odolná nepřízní počasí

## Návod k použití:

Fólie se používá na montovaných lehkých konstrukcích, zejména ve střeších, případně montovaných stěnách nebo podhledech. Umísťuje se zpravidla kontaktně na vnější stranu tepelnéizolační vrstvy jako pojistná hydroizolace, která je zároveň prodyšná pro vodní páru. Konstrukce musí být navržena tak, aby bylo zajištěno odvětrávání vzduchové vrstvy nad fólií (obvykle pod krytinou). Je třeba dodržovat minimální přesah pásů fólie 15 cm a pásy napojovat pomocí vhodné pásky (LifolTec těsnicí páska). Pro napojování fólie na jiné materiály použijeme LifolTec butylovou těsnicí pásku.

## Instalace:

Instalace fólie se provádí rozvinutím role po povrchu – viz schéma.



## Balení, skladování a transport:

Je nutné vyloučit extrémní teploty a zejména dlouhodobé vystavení slunečnímu záření.

## Normy a certifikace:

Výrobek je ve shodě a nese CE-značení podle norem:

EN 13859-1 Hydroizolační pásy a fólie - Definice a charakteristiky pásů a fólií podkladních a pro pojistné hydroizolace - Část 1: Pásy a fólie podkladní a pro pojistné hydroizolace pro skládané krytiny

EN 13859-2 Hydroizolační pásy a fólie - Definice a charakteristiky pásů a fólií podkladních a pro pojistné hydroizolace - Část 2: Pásy a fólie podkladní a pro pojistné hydroizolace pro stěny

## Technické údaje:

|                                      | LifolTec H-PP<br>kontakt 95 | LifolTec H-PP<br>kontakt 115 | LifolTec H-PP<br>kontakt 125 | LifolTec H-PP<br>kontakt 140 | LifolTec H-PP<br>kontakt 160 |
|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Plošná hmotnost [g/m <sup>2</sup> ]: | 100 ± 15                    | 115 ± 15                     | 125 ± 15                     | 140 ± 15                     | 160 ± 15                     |
| Použití na plné bednění              | ne                          | ne                           | ne                           | ano                          | ano                          |
| Šířka x délka [m]                    | 1,5 x 50                    | 1,5 x 50                     | 1,5 x 50                     | 1,5 x 50                     | 1,5 x 50                     |
| Tloušťka [mm]                        | 0,4                         | 0,5                          | 0,5                          | 0,6                          | 0,65                         |
| Odolnost UV záření                   | 1 měsíc                     | 6 týdnů                      | 6 týdnů                      | 6 týdnů                      | 7 týdnů                      |
| Odolnost pronikání vody po stárnutí  | W1 (nepropustný)            | W1 (nepropustný)             | W1 (nepropustný)             | W1 (nepropustný)             | W1 (nepropustný)             |
| Třída reakce na oheň                 | F                           | F                            | F                            | F                            | F                            |

Vydáno 19.2.2025

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.

LIKOV s.r.o.

Blanenská 1859, Kuřim 664 34, Česká republika

E-mail: [obchod@likov.com](mailto:obchod@likov.com)

[www.likov.com](http://www.likov.com)

