

EPE-BG1 expanzná páska

jednostranne lepiaca penová **expanzná páska EPE-BG1** pre vodotesnú výplň škár v exteriéri

Materiál:


- polyuretánová pružná pena s akrylovou impregnáciou

Použitie a výhody:

- na vodotesné vyplnenie škár v exteriéri
- dokonalé vyplnenie škáry vďaka penovej expanzii
- poskytuje utesnenie proti vetru, prachu a striekajúcej vode
- teplotná odolnosť podľa DIN 18542 (BG1), testované od -20 °C do +80 °C
- tepelná izolácia a absorpcia zvuku
- vodotesnosť, paropriepustnosť
- UV odolnosť

Návod na použitie:

Pre optimálne vyplnenie škáry je potrebné zvoliť správny rozmer pásy (pozri tabuľku nižšie). Po otvorení rolky odrežte koniec pásy a postupne odstraňte ochrannú fóliu súčasne s umiestnením pásy do škáry. V prípade vzájomne kolmých škár sa konce pásy ukončujú na tupo (viď obrázok vpravo), pričom tesný spoj je možné dosiahnuť ponechaním jednej pásy o cca. 1 cm (na 1 m) dlhšie ako je potrebné a jej pritlačenie k druhej. Boky škáry, tzn. steny definujúce hĺbky škáry, by mali byť rovnobežné (maximálne 3° stupňa odchýlka). Podklad musí byť očistený od voľných častíc a zvyškov malty a pod. Pásku aplikujte min. 2 mm za hranu škáry. Nevloženie pásy do škáry najmenej 2 mm môže v niektorých prípadoch negatívne ovplyvniť vlastnosti a tesnosť pásy. Páska nesmie prísť do styku s riedidlami a agresívnymi chemikáliami.



Normy a certifikácie:

Výrobok nepodlieha certifikácii v zmysle zákona č. 22/1997 Zb. v platnom znení. Výrobok je testovaný na spĺňanie požiadaviek BG1 podľa DIN 18542.

Balenie, skladovanie a preprava:

Páska sa dodáva vopred stlačená v roliach. Skladujte na suchom zakrytom mieste pri teplote +1 °C ~ +20 °C v pôvodnom obale. Doba skladovania: 1 rok pri izbovej teplote < 20 °C v originálnom obale.

Technické údaje:

Materiál	Polyuretánová pena s akrylovou impregnáciou	
Trieda horľavosti	B1	DIN 4102-1
Priepustnosť vodných pár Hodnota SD	< 0,5 m	EN ISO 12572
Tesnosť voči zatekaniu	≥ 600 Pa	DIN 18542 BG1 DIN EN 1027
Teplotná odolnosť	-20°C až +80°C	DIN 18542 BG1
Kompatibilita s inými stavebnými materiálmi	vyhovuje	DIN 18542 BG1
Vzduchotesnosť spojov (hodnota A)	$a < 1.0 \text{ m}^3 / [\text{h.m.}(\text{daPa})^n]$	DIN EN 12114 DIN 18542
Absorpcia zvuku (predpisy ift)	$R_{ST, w, \max} = 59 \text{ dB}$	SC-01/2:2002-09
Tepelná vodivosť	$\lambda = 0,046 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$	DIN EN 12667
Šírka pásy	15 mm / 20 mm	

Výber typu produktu s ohľadom na šírku škáry:

Typ produktu	Šírka škáry [mm]	Šírka pásy [mm]	Dĺžka pásy [mm]
3-7 / 15 / 8000	3-7	15	8000
3-7 / 20 / 8000	3-7	20	8000
5-10 / 15 / 6000	5-10	15	6000
5-10 / 20 / 6000	5-10	20	6000
5-12 / 15 / 8000	5-12	15	8000
7-12 / 15 / 8000	7-12	15	8000
7-12 / 20 / 8000	7-12	20	8000

Vydané 19.2.2025

Aktualizáciu technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobnnej tolerancie.

LIKOVSK s.r.o.

Na Hrebienku 5/1489, 811 02 Bratislava, Slovenská republika

E-mail: obchod@likov.sk

www.likov.sk