

PZ-LP STANDARD roh jemný

PZ-LP STANDARD roh jemný pro vytváření přesných rohů při omítání v interiéru

Materiál:

- ocel se speciálním ochranným povlakem Magnelis® ZM175

Použití a výhody:

- vytváří přesný roh
- chrání roh proti mechanickému poškození
- pro omítky tloušťky 6 mm
- pro všechny typy omítek na bázi cementu
- vhodné i pro sádrové omítky za podmínky dostatečného větrání
- alternativa pro použití v sádrových omítkách je lišta P-H PVC

Ochrana proti korozi:

Výrobek je opatřen antikorozií vrstvou Magnelis®, která se liší od klasického pozinku přidávkou dalších prvků, zejména hořčíku. Toto obohacení zvyšuje odolnost plechu proti korozi a umožňuje snížení tloušťky povlaku při zachování nebo zvýšení antikorozií ochrany oproti klasickým materiálům.

Návod k použití:

Před zahájením omítání je třeba lištu pomocí vodováhy srovnat do správné pozice. Pro fixaci lišty na nároží existuje více metod. Lišta může být připevněna mechanicky (hřebíky, sponami) nebo osazena na maltu, případně speciální lepidlo. Kovové pomůcky pro připevnění musí být posléze vyjmuty. Mřížovina zajišťuje propojení s omítkou a usazení lišty podle potřeby, čímž lze upravit vzhled i nepřesně provedených nároží. Použití s omítkami na bázi sádry je možné pouze tehdy, je-li během stavebních prací zajištěno dostatečné větrání a je vyloučen následný výskyt vlhkosti.

Balení, skladování a transport:

Skladujte na suchém místě ve vodorovné poloze takovým způsobem, aby nedocházelo k prohýbání lišt.

Certifikace a značky:

- výrobek je ve shodě a nese CE-značení podle normy EN 13658-1 Kovové pletivo a lišty - Definice, požadavky a zkušební metody - Část 1: Vnitřní omítání
- výrobek byl dobrovolně certifikován u TZÚS Praha, s.p.



Technické údaje:

Materiál	ocel s ochranou Magnelis® ZM175
Tloušťka plechu [mm]	0,5
Tloušťka omítky [mm]	6
Množství povlaku [g/m ²]	min. 175
Délka [mm]	2500, 3000
Šířka ramen [mm]	32 x 32
Třída reakce na oheň	A1

Vydáno 10.9.2025.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.

