

LIKOGIT P3 strojná

LIKOGIT P3 stierková hmota na strojnú aplikáciu – na lokálne a celoplošné nanášanie na steny a stropy v interiéroch.

Materiál:

- Jemne mletý vápenec, zrnitosť 0,25-0,30 mm

Použitie a výhody:

- na vnútorné povrchové úpravy stien a stropov
- na lokálnu a celoplošnú aplikáciu na savé podklady (omietka, betón, keramické a pórobetónové murivo, sadrokartón, stavebné lepidlá, cementotrieskové dosky atď.)
- na vytváranie nových povrchov, na opravy a renovácie starých omietok
- pastovitá, konzistencia pripravená na použitie
- vysoká belosť
- vysoká paropriepustnosť
- ľahko sa brúsi
- možnosť rozmývania
- jednoduché spracovanie a vynikajúca rozštiepatelnosť
- ručná aplikácia nerezovým hladítkom
- strojná aplikácia AIRLESS strojmi a strojmi s podporou vzduchu



Vhodné podklady:

Vápenné, vápenocementové a sadrové omietky, betón, pórobetón, presné murivo, sadrokartónové dosky, cementotrieskové dosky, stavebné lepidlá a iné savé a porézne podklady.

Požiadavky na podklad:

Podklad musí byť čistý, pevný, suchý, zrelý, bez mastnoty a solí, bez biologického napadnutia. Na zvýšenie prínavosti a spevnenia podkladu, sa odporúča použiť vhodnú hlbokú penetráciu (napr. Likogit gélová hĺbková penetrácia). Všetky nesúvislé, zvetrané alebo inak poškodené časti omietky musia byť odstránené, najmä v prípade celoplošnej aplikácie. Všetky nesúvislé, zvetrané alebo inak poškodené časti omietky musia byť odstránené, najmä v prípade celoplošnej aplikácie. Všetky kovové prvky zasahujúce do vrstvy naneseného materiálu musia byť ošetrené antikoróznym náterom. Stierková hmota je vyrobená v optimálnej konzistencii na priamu aplikáciu. Odporúčaná teplota podkladu a pracovného priestoru je +5 až +30 °C. Výrobok nie je vhodný na vlhké podklady.

Spôsoby aplikácie:

AIRLESS aplikačné stroje.

Pred aplikáciou strojmi AIRLESS je potrebné hmotu premiešať. Aplikácia je možná na strojoch AIRLESS s pracovným tlakom cca 50-230 bar, napr.: Graco T-MAX 506, 657, Graco Mark V, VII, X, Storch Airless ST 1700, 1700+ a ďalšími strojmi odporúčanými výrobcom na aplikáciu potero v s minimálnou veľkosťou trysky 0,035".

Omietacie stroje so vzduchovou podporou.

Šnekové omietačky.

Ručná aplikácia pomocou valčeka na stierky alebo nerezovým hladítkom.

Stierková hmota sa nanáša nerezovým hladítkom na vopred pripravený podklad. Po nanesení potrebného množstva materiálu na podklad je potrebné stierku vyrovnať nerezovým hladítkom. Ak chcete vytvoriť rovný a hladký povrch, naneste najmenej 2 vrstvy. V prípade potreby nanášajte vo viacerých vrstvách. Ďalšiu vrstvu nanášajte až po úplnom zaschnutí predchádzajúcej vrstvy. Doba schnutia sa líši v závislosti od typu podkladu, hrúbky nanesej vrstvy, teploty, relatívnej vlhkosti a nasiakavosti podkladu (cca 2,5 hodiny / 1 mm hrúbky vrstvy). Hrúbku jednotlivých vrstiev zvolte v rozmedzí 0-3 mm, stierkovú hmotu je možné rozťahovať do stratena. Na dokonalé vyhladenie všetkých nerovností spôsobených aplikáciou je možné povrch po úplnom zaschnutí brúsiť (ručne, strojovo) jemným brúsnym papierom (č. 120 pre ručné brúsenie, č. 80-100 pre strojové brúsenie). Odsadená voda na povrchu nie je na závalu. V prípade potreby je možné riediť vodou.

Skladovanie a preprava:

Preprava a skladovanie v suchých miestnostiach pri teplotách od +5 °C do +30 °C. **Nesmie zamrznúť!** Chránite pred priamym slnečným žiarením. Uchovávejte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív. Výrobok si zachováva svoje užitočné vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale najmenej 24 mesiacov od dátumu výroby.

Upozornenia na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci:

LIKOGIT P3 nie je klasifikovaný ako nebezpečný podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí. P102 Uchovávejte mimo dosahu detí. P270 Počas používania tohto výrobku nejedzte, nepite a nefajčite. P305+P351+P338 Ak dôjde ku kontaktu s očami, niekoľko minút oči opatrne

vyplachujte vodou. Odstráňte kontaktné šošovky a pokračujte v oplachovaní. P312 Ak sa necítite dobre, vyhľadajte lekára. EUH208 Obsahuje reakčnú zmes: 5-chlór-2-metylizotiazol-3(2H)-ón a 2-metylizotiazol-3(2H)-ón (3:1). Môže spôsobiť alergickú reakciu. Karta bezpečnostných údajov EUH210 je k dispozícii na požiadanie. Pri manipulácii sa vyhnite kontaktu s pokožkou a očami. Používajte vhodný ochranný odev a rukavice. Dodržiavajte bežné hygienické opatrenia a bezpečnostné predpisy.

Likvidácia odpadov:

Použité, riadne vyprázdnené obaly odovzdajte na zberné miesto odpadu z obalov. Obaly so zvyškami produktu by sa mali zlikvidovať na mieste likvidácie nebezpečného odpadu alebo odovzdať osobe oprávnenej na manipuláciu s nebezpečným odpadom.

Certifikácia:

Výrobok je certifikovaný podľa EN 15824:2017.

Technické údaje

Spotreba pri celoplošnom stierkovaní [kg/m ²]	2 - 3
Spotreba pri celoplošnom stierkovaní a hrúbke vrstvy 1 mm	1 kg/m ²
Farba	biela
Súdržnosť [MPa]	min 0.30
Reakcia na oheň	A2-s1, d0
Priepustnosť vodných pár	vysoká, trieda V1
Obsah sušiny	min. 71 %
Balenie [kg]	25

Vydané 23.10.2025

Aktualizáciou technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobných tolerancií.