

LIKOGIT P2 válečková

LIKOGIT P2 stěrková hmota pro aplikaci válečkem – pro lokální i celoplošnou aplikaci na stěny a stropy v interiérech.

Materiál:

- Jemně mletý vápenec zrno 0,15 mm

Použití a výhody:

- k povrchovým úpravám stěn a stropů v interiérech
- pro lokální i celoplošnou aplikaci na savé podklady (omítky, beton, zdivo keramické i pórobeton, sádkokarton, stavební lepidla apod.)
- k vytváření nových povrchů, pro opravy a renovace starých omítek
- pastovitá konzistence k okamžitému použití
- vyšší bělost
- vysoce paropropustný
- snadno brousitelný
- možnost rozmývání
- lehce zpracovatelný a výborně roztíratelný
- ruční aplikace válečkem na stěrky, nerezovým hladítkem
- strojní aplikace AIRLESS stroji a stroji s podporou vzduchu



Vhodné podklady:

Vápenné, vápenocementové a sádkové omítky, beton, pórobeton, přesné zdivo, sádkokartony, cementotřískové desky, stavební lepidla a další savé a porézní podklady.

Požadavky na podklad:

Podklad musí být čistý, pevný, suchý, vyzrálý, bez mastnot a solí, bez biologického napadení. V případě nových povrchů, které nebyly žádným způsobem upravovány a splňují výše uvedené podmínky, lze aplikovat stěrku přímo bez použití penetrace. Ve všech ostatních případech a také pro zvýšení přidržitosti a zpevnění podkladu je doporučeno použít vhodnou hloubkovou penetraci (např. Likogit gelová hloubková penetrace). Všechny kovové prvky zasahující do vrstvy aplikovaného materiálu je nutné ošetřit antikoročním nátěrem. Stěrková hmota je vyrobena v optimální konzistenci pro přímou aplikaci. Doporučená teplota podkladu a pracovního prostoru je +5 až +30 °C. Výrobek není vhodný pro vlhké podklady.

Způsoby aplikace:

Ruční aplikace válečkem na stěrky nebo nerezovým hladítkem.

Stěrková hmota se nanáší speciálním válečkem na stěrky na předem připravený podklad. Po nanesení potřebného množství materiálu na podklad je třeba stěrkovou hmotu vyrovnat nerezovým hladítkem. Pro vytvoření rovného a hladkého povrchu naneste min. 2 vrstvy. V případě potřeby nanášejte ve více vrstvách. Další vrstvu aplikujte až po úplném proschnutí předchozí vrstvy. Doba schnutí se liší v závislosti na druhu podkladu, tloušťce aplikované vrstvy, teplotě, relativní vlhkosti a savosti podkladu (cca 2,5 hod/ 1 mm tloušťky vrstvy). Tloušťku jednotlivých vrstev volte v rozmezí 0-3 mm. Pro dokonalé vyhlazení všech nerovností vzniklých při nanášení lze povrch po úplném vyschnutí přebrousit (ručně, strojně) jemným brusným papírem (pro ruční broušení č. 120, pro strojní broušení č. 80-100). V případě potřeby je možné ředit vodou (max 0,4 l na 16 kg balení, řádně rozmíchat).

AIRLESS aplikační stroje.

Před nanášením AIRLESS stroji je nutná stěrkovou hmotu promíchat. Nanášení je možné AIRLESS stroji pracovním tlakem cca 50-230 barů, např.: Graco T-MAX 506, 657, Graco Mark V, VII, X, Storch Airless ST 1700, 1700+ a další stroje doporučené výrobcem pro aplikaci stěrkových hmot s minimální velikostí trysky 0,03".

Omítací stroje s podporou vzduchu.

Šnekové omítáčky.

Skladování a transport:

Přeprava a skladování v suchých prostorách při teplotách od +5 °C do +30 °C. **Nesmí zmraznout!** Nutné chránit před přímým slunečním světlem. Uchovávat odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Výrobek si uchovává své užité vlastnosti v původním neotevřeném obalu minimálně 24 měsíců od data výroby.

Upozornění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:

LIKOGIT P2 není klasifikovaný jako nebezpečný podle nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. P305+P351+P338 Při zasažení očí několik minut opatrně vyplachujte oči vodou. Vyjměte kontaktní čočky a pokračujte ve vyplachování. P312 Necítíte-li se dobře, volejte lékaře. P501 Odstraňte obsah/obal do nádob stavebního odpadu ve sběrných dvorech odpadů. EUH208 Obsahuje reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. Při práci zamezte kontaktu s kůží a očima. Používejte vhodný ochranný oděv a rukavice. Dodržujte běžná hygienická opatření a bezpečnostní předpisy.

Likvidace odpadů:

Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady.

Certifikace:

Výrobek je certifikován dle EN 15824:2017.

Technické údaje

Spotřeba při celoplošném stěrkování [kg/m ²]	2 - 3
Spotřeba při celoplošném stěrkování a tloušťce vrstvy 1 mm	1 kg/m ²
Barva	bílá
Soudržnost [MPa]	min. 0,30
Reakce na oheň	A2-s1, d0
Propustnost vodních par	vysoká, třída V1
Obsah sušiny	min. 69 %
Balení [kg]	16

Vydáno 23.10.2025

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené hodnoty jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.