

# U35 vlies sklená nedierovaná bandáž

**U35 vlies sklená nedierovaná bandáž** je netkaná textília zo sklených vlákien na vystužovanie stierkových hmôt v interiéroch. Vhodná na renováciu starých podkladov aj do novostavieb.

## Materiál:

- modifikovaný UF

## Použitie a výhody:

- pre lokálnu aj celoplošnú aplikáciu
- na vystuženie namáhaných miest ako sú prechody rôznych materiálov, drážky elektroinštalácií, preklady okien a dverí
- zabráňuje vzniku vlasových trhlín
- umožňuje aplikáciu aj na zaoblené plochy
- odporúčané použitie v kombinácii so stierkovou hmotou LIKOGIT P1 UNI prípadne LIKOGIT G1 FINISH

## Návod na použitie:

Na vyrovnaný povrch naneste základnú vrstvu stierkovej hmoty. Tkaninu vtačte do základnej vrstvy stierkovej hmoty smerom zhora nadol a zo stredu do strán. Pri celoplošnej aplikácii by presahy pásov tkaniny mali byť 10 cm. Naneste ďalšiu vrstvu stierkovej hmoty tak, aby bola tkanina rovnomerne prekrytá a vrstvu vyhladte.

## Balenie, skladovanie a transport:

Skladovanie na suchom zastrešenom mieste. Teplota pre skladovanie je -10 °C až + 50 °C. Odporúčame výrobok chrániť pred priamym slnečným žiarením.

## Certifikácia a značky:

- výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Zb. v platnom znení

## Technické údaje:

|                                     |               |              |
|-------------------------------------|---------------|--------------|
| Šírka x dĺžka role [m]              |               | 1 x 50       |
| Priemer vstupného vlákna [micron]   |               | 13           |
| Plošná hmotnosť [g/m²]              | EN 29073-1    | 35 (±3)      |
| L.O.I. [%]                          | EN 13820      | 18 (±3)      |
| Hrúbka [mm]                         | EN ISO 9073-2 | 0,33 (±0,06) |
| Pevnosť v ťahu pozdĺžne MD [N/5 cm] | EN 29073-3    | 140 (-20)    |
| Pevnosť v ťahu priečne CMD [N/5 cm] | EN 29073-3    | 120 (-30)    |
| Priepustnosť vzduchu [l/m²s]        | EN ISO 9237   | 8100 (+2400) |
| Anizotropia                         |               | 1,3 (±0,3)   |

Vydané 17.12.2024.

Aktualizáciou technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobnnej tolerancie.

