

Dilatační pás MIRELON s ochrannou fólií

Dilatační pás MIRELON s ochrannou fólií pro trvale pružnou výplň dilatačních spár mezi podlahou a stěnou

Materiál:

- pěnový polyetylén
- LDPE fólie

Použití a výhody:

- schopnost eliminace negativních vlivů tepelné roztažnosti podlah
- integrovaná fólie brání úniku cementové vody z betonu do obvodového zdiva
- eliminuje přenos hluku a vibrací z podlahy do svislých konstrukcí
- vynikající ohebnost a trvalá pružnost
- nenasákavost a chemická odolnost
- snadná zpracovatelnost
- zabraňuje vytvoření tepelných mostů mezi podlahou a obvodovým zdivem

Návod k použití:

Dilatační pásy se pokládají mezi stavební konstrukce (obvodové zdivo, vnitřní zdivo, sloupky, schodiště, rozvody vody a topení procházející podlahou apod.) a betonové podlahy. Pás připevníme po celém obvodu prostoru, kde se bude aplikovat litá podlaha. LDPE fólie slouží k napojení na vodorovnou fólii k eliminaci zatečení betonu do tepelné izolace podlahy nebo okolních konstrukcí. Pás není určen pro instalaci do míst, kde teplota okolí překračuje 90°C a není možné jej použít pro tepelnou izolaci rozvodů páry.

Bezpečnostní instrukce:

Výrobek splňuje všechny požadavky na obecnou bezpečnost stanovené nařízením EU 2023/988 (GPSR) ve znění pozdějších předpisů a je za podmínek obvyklého a výše určeného způsobu použití bezpečný.

Balení, skladování a transport:

Baleno v igelitových pytlích. Skladujte na suchém a zastřešeném místě. Chraňte před slunečním zářením!

Certifikace a značky:

Výrobek je ve shodě a nese CE-značení podle normy EN 14313:2009 + A1:2013

Technické údaje:

Délka pásu [m]	50; 80 (± 1,5%)
Šířka pásu [mm]	100; 150 (± 1,0%)
Tloušťka pásu [mm]	3; 5; 10
Barva pásu	bílá, šedá
Barva LDPE fólie	transparentní
Reakce na oheň	F-s3, d2
Součinitel tepelné vodivosti (střední teplota 10°C) [W/mK]	0,046



Vydáno 1.1.2026

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.