

BH-B samolepicí butylový pás

BH-B samolepicí butylový pás pro voděodolné lepení balkonových profilů, těsnění spár na balkonech, terasách, v koupelnách a venkovních vlhkých prostorách. Pás je vhodný jako těsnění ve spodní části oken nebo jako dodatečná izolace rohů.

Materiál:

- polypropylenová tkanina, syntetický kaučuk (IIR)

Použití – výhody:

- pro lepení a utěsnění různých stavebních materiálů
- ideální pro lepení balkonových profilů ke stavební konstrukci
- samotěsnění – v případě propíchnutí hřebíkem nebo šroubem
- zajištění vodotěsného, vzduchotěsného a parotěsného spoje
- vysoká odolnost proti vlhkosti a stárnutí
- netoxický bez zápachu a bez rozpouštědel
- pás lze omítat i přetírat
- snadná aplikace

Příprava podkladu:

Podklad musí být suchý, odmaštěný a zbavený veškerých nečistot a prachu. Při nízkých teplotách se zvyšuje tvrdost výrobku a snižuje se přilnavost. Před použitím se doporučuje skladovat při teplotě 15-25 °C po dobu alespoň 2 hodin. V případě betonového, cihlového a pórobetonového podkladu doporučujeme povrch napenetrovat vhodným přípravkem.

Aplikace:

Odvíňte výrobek z role, naneste jej na předem připravený povrch. Poté nastříhejte na požadovanou délku a důkladně přitlačte válečkem. Výrobek není určen pro mechanicky namáhané spoje. Spoj by měl být proveden bez jakéhokoli prnutí přitlačením a uhlazením pásu k povrchu. Je třeba mít na paměti, že přidržitost je vysoká a odtržení tedy velmi problematické. Teplota při zpracování musí být v rozmezí + 5 °C až + 40 °C. Vzhledem k možné nežádoucí migraci změkčovadel se doporučuje před aplikací otestovat vhodnost výrobku pro plasty a pryž. Výrobek není kompatibilní s oleji, tuky a mnoha organickými rozpouštědly. Dodržujte obecné pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví: Během práce je zakázáno jíst, pít a kouřit. Snažte se vyhnout kontaktu s očima a kůží. Před jídlem si umyjte ruce.

Balení, skladování a transport:

Skladujte na suchém a zastřešeném místě při teplotách + 5°C ~ + 30°C po dobu maximálně 12 měsíců. Chraňte před prachem.

Certifikace a značky:

Výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění.

Technické údaje:

Barva	šedá
Lepivost dle EN ISO 2986:2009 [N/10 mm]	≥ 6
Maximální pevnost v tahu EN 12311-2:2002 [MPa] – podélný směr	≥ 2,5
– příčný směr	≥ 1,5
Protažení při maximální síle EN 12311-2:2002 [%] – podélný směr	≥ 100
– příčný směr	≥ 120
Rozsah teplot při provozu [°C]	-40 až +80
Rozsah teplot při aplikaci [°C]	+5 až +40
Třída požární odolnosti EN 13501-1+A1:2019	E
Propustnost vodní páry – součinitel difuzního odporu vodní páry, μ EN 1931:2002 metoda B	≥ 10 ⁵
Standardní délka role [m]	20
Šířka pásky [mm]	75 100

Vydáno 17.6.2026.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.

