

BH-B samolepiaci butylový pás

BH-B samolepiaci butylový pás na vodeodolné lepenie balkónových profilov, tesnenie škár na balkónoch, terasách, v kúpeľniach a vonkajších vlhkých priestoroch. Pás je vhodný ako tesnenie v spodnej časti okien alebo ako dodatočná izolácia rohov.

Materiál:

- polypropylénová tkanina, syntetický kaučuk (IIR)

Použitie - výhody:

- na lepenie a utesnenie rôznych stavebných materiálov
- ideálny na lepenie balkónových profilov na stavebnú konštrukciu
- samotesniaci – v prípade prepichnutia klincom alebo skrutkou
- zaistenie vodotesného, vzduchotesného a parotesného spoja
- vysoká odolnosť voči vlhkosti a starnutiu
- netoxický bez zápachu a bez rozpúšťadiel
- pás je možné omietať aj pretierať
- ľahká aplikácia

Príprava podkladu:

Podklad musí byť suchý, odmastený a zbavený všetkých nečistôt a prachu. Pri nízkych teplotách sa zvyšuje tvrdosť výrobku a znižuje sa príľnavosť. Pred použitím sa odporúča skladovať pri teplote 15-25 °C po dobu aspoň 2 hodín. V prípade betónového, tehlového a pórobetónového podkladu odporúčame povrch napenetrovať vhodným prípravkom.

Aplikácia:

Odvíňte výrobok z rolky, naneste ho na vopred pripravený povrch. Potom nastrihajte na požadovanú dĺžku a dôkladne pritlačte valčekom. Výrobok nie je určený pre mechanicky namáhané spoje. Spoj by mal byť vykonaný bez akéhokoľvek pnutia pritlačením a uhladením pásu k povrchu. Je potrebné mať na pamäti, že prídržnosť je vysoká a odtrhnutie teda veľmi problematické. Teplota pri spracovaní musí byť v rozmedzí + 5 °C až + 40 °C. Vzhľadom na možnú nežiaducu migráciu zmäkčovadiel sa odporúča pred aplikáciou otestovať vhodnosť výrobku pre plasty a gumu. Výrobok nie je kompatibilný s olejmi, tukmi a mnohými organickými rozpúšťadlami. Dodržujte všeobecné pokyny pre bezpečnosť a ochranu zdravia: Počas práce je zakázané jesť, piť a fajčiť. Snažte sa vyhnúť kontaktu s očami a pokožkou. Pred jedlom si umyte ruky.

Balenie, skladovanie a transport:

Skladujte na suchom a zastrešenom mieste pri teplotách + 5 °C ~ + 30 °C po dobu maximálne 12 mesiacov. Chráňte pred prachom.

Certifikácia a značky:

Výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Zb. v platnom znení.

Technické údaje:

Farba	šedá
Lepivosť podľa EN ISO 2986:2009 [N/10 mm]	≥ 6
Maximálna pevnosť v ťahu EN 12311-2:2002 [MPa] – pozdĺžny smer	≥ 2,5
– priečny smer	≥ 1,5
Predĺženie pri maximálnej sile EN 12311-2:2002 [%] – pozdĺžny smer	≥ 100
– priečny smer	≥ 120
Rozsah teplôt pri prevádzke [°C]	-40 až +80
Rozsah teplôt pri aplikácii [°C]	+5 až +40
Trieda požiarnej odolnosti EN 13501-1+A1:2019	E
Priepustnosť vodnej pary – súčiniteľ difúzneho odporu vodnej pary, μ EN 1931:2002 metóda B	≥ 10 ⁵
Štandardná dĺžka role [m]	20
Šírka pásy [mm]	75 100

Vydané 17. 6. 2026.

Aktualizáciou technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobnjej tolerance.

LIKOV s.r.o.

Blanenská 1859, Kuřim 664 34, Česká republika

E-mail: obchod@likov.sk

www.likov.sk

