

LifolTec H-PP kontakt

LifolTec H-PP kontakt je trojvrstvová vysoko difúzna membrána pre poistnú izoláciu v strešných konštrukciách

Materiál:

- polypropylén

Použitie a výhody:

- vodotesná a zároveň vysoko difúzna
- chráni tepelnú izoláciu proti vode, snehu, vetru a pod.
- odolná nepriazni počasia
- gramáže 140 g/m² a 160 g/m² je možné použiť aj na plné debnenie

Návod na použitie:

Fólia sa používa na montovaných ľahkých konštrukciách, najmä v strechách, prípadne montovaných stenách alebo podhladoch. Umiestňuje sa spravidla kontaktné na vonkajšiu stranu tepelnoizolačnej vrstvy ako poistná hydroizolácia, ktorá je zároveň prietučná pre vodnú paru. Konštrukcia musí byť navrhnutá tak, aby bolo zaistené odvetrávanie vzduchovej vrstvy nad fóliou (obvykle pod krytinou). Je potrebné dodržiavať minimálny presah pásov fólie 15 cm a pásy napájať pomocou vhodnej pásky (LifolTec tesniaca páska). Na napájanie fólie na iné materiály použijeme LifolTec butylovú tesniacu pásku.

Inštalácia fólie sa vykonáva rozvinutím role po povrchu – viď. obrázok



Bezpečnostné inštrukcie:

Výrobok spĺňa všetky požiadavky na všeobecnú bezpečnosť stanovené nariadením EU 2023/988 (GPSR) v znení neskorších predpisov a je za podmienok obvyklého a výšky určeného spôsobu použitia bezpečný. Výrobok neobsahuje látky vzbudzujúce mimoriadne obavy (SVHC) uvedené v aktuálnom kandidátskom zozname ECHA podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH) v koncentrácii vyššej ako 0,1 % hmotnostného podielu

Balenie, skladovanie a transport:

Balené v roliach v LDPE fólii. Skladovanie na suchom a zastrešenom mieste. Je nutné vylúčiť extrémne teploty a najmä dlhodobé vystavenie slnečnému žiareniu.

Normy a certifikácia:

Výrobok je v zhode a nesie CE-značenie podľa noriem:

EN 13859-1 Hydroizolačné pásy a fólie - Definícia a charakteristiky pásov a fólií podkladných a pre poistné hydroizolácie - Část 1: Pásy a fólie podkladové a pre poistné hydroizolácie pre skladané krytiny

EN 13859-2 Hydroizolačné pásy a fólie - Definícia a charakteristiky pásov a fólií podkladných a pre poistné hydroizolácie - Část 2: Pásy a fólie podkladové a pre poistné hydroizolácie pre steny



Technické údaje:

Typ	LifolTec H-PP kontakt 95	LifolTec H-PP kontakt 115	LifolTec H-PP kontakt 125	LifolTec H-PP kontakt 140	LifolTec H-PP kontakt 160
Plošná hmotnosť [g/m ²]	100 ± 15	115 ± 15	125 ± 15	140 ± 15	160 ± 15
Použitie na plné debnenie	nie	nie	nie	áno	áno
Šírka x dĺžka role [m]	1,5 x 50	1,5 x 50	1,5 x 50	1,5 x 50	1,5 x 50
Hrúbka [mm]	0,4	0,5	0,5	0,6	0,65
Odolnosť proti UV žiareniu	1 mesiac	6 týždňov	6 týždňov	6 týždňov	7 týždňov
Odolnosť prenikaniu vody po starnutí	W1 (nepriepustný)	W1 (nepriepustný)	W1 (nepriepustný)	W1 (nepriepustný)	W1 (nepriepustný)

Vydané 31. 8. 2026.

Aktualizáciou technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobnéj tolerancie.